

## **:: LACKIERGRUNDIERUNG**

**(primer)**

**Аэрозольный адгезионный грунт**

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Грунт на основе нитроцеллюлозы с прекрасными антикоррозионными свойствами. Быстро сохнет. Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Грунт предназначен для создания адгезионного слоя и подготовки поверхности ко всем видам окрасочных работ.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Цвет:</b>	Серый
<b>Доля твердого вещества:</b>	18% об.
<b>Рекомендуемая толщина пленки:</b>	75 мкм (мокрая), 35 мкм (сухая)
<b>Теоретическая укрывающая способность:</b>	400 мл = 1-2м <sup>2</sup>
<b>Время сушки (20°C):</b>	прим. 30 минут
<b>Шлифование (20°C):</b>	прим. через 2,5 часа
<b>Нанесение последующих материалов (20°C):</b>	прим. через 10 минут
<b>Полное высыхание (20°C):</b>	через 2-3 часа

### **НАНЕСЕНИЕ**

Подготовьте поверхность: удалите ржавчину, обезжирьте, очистите и высушите поверхность. Перед нанесением тщательно встряхните баллончик в течение примерно 2-3 минут. Наносите с расстояния 25-30 см от поверхности. Наносите тонкими слоями равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Содержание баллончика под давлением. Храните материал при температуре не выше 50°C.

### **ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на

30/06/2019

наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE